

CARACTERÍSTICAS
 CHARACTERISTICS

- Altíssimo peso molecular
Very high molecular weight
- Alta resistência térmica e mecânica
High heat resistance and mechanical strength

PROCESSOS
 PROCESS

- Extrusão com injeção de gás (espumado)
Gas injection (foam) extrusion

APLICAÇÕES
 APPLICATIONS

- Bandejas descartáveis
XPS packagings

PROPRIEDADES
 PROPERTIES

ISO
ASTM

| | Norma Method | Unidade Unit | Valor Value | Norma Method | Unidade Unit | Valor Value |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| REOLÓGICA RHEOLOGICAL | | | | | | |
| Índice de fluidez (200°C, 5 kg) Melt flow rate (200°C, 5 Kg) | 1133 | g/10 min | 1.6 | D-1238 | g/10 min | 1.6 |
| MECÂNICAS MECHANICAL | | | | | | |
| Resistência à tração na ruptura <i>Tensile stress at break</i> | 527 | MPa | 54 | D-638 | MPa | 55 |
| Módulo elástico por tração <i>Tensile modulus</i> | 527 | MPa | 3300 | D-638 | MPa | 3300 |
| Resistência à flexão Flexural strength | 178 | MPa | 100 | D-790 | MPa | 105 |
| TÉRMICAS THERMAL | | | | | | |
| Temperatura de deflexão sob carga (1,8 MPa, 120°C/h) <i>Deflection temperature under load (1.8 MPa, 120°C/h)</i> | 75 | °C | 98 | D-648 | °C | 98 |
| Temperatura de amolecimento Vicat (1 kg, 50°C/h) <i>Vicat softening point (1 N, 50°C/h)</i> | 306 | °C | 104 | D-1525 | °C | 104 |
| FÍSICAS GENERAL | | | | | | |
| Densidade <i>Density</i> | 1183 | g/cm³ | 1.05 | D-792 | g/cm³ | 1.05 |
| Contração no molde <i>Molding shrinkage</i> | 294 | % | 0.3 - 0.6 | D-955 | % | 0.3 - 0.6 |
| Resistência à chama - espessura 1,9 mm <i>Flame behavior - thickness 1.9 mm</i> | UL-94 | Classe Class | HB | UL-94 | Classe Class | HB |

! Todos os ensaios mecânicos foram realizados a 23°C.

All indicated data were measured at 23°C.

PROCESSAMENTO Extrusão - temperatura de massa 210 - 240°C.

PROCESSING Extrusion - melt temperature 210 - 240°C

Injeção - temperatura de massa: 210 - 260°C | temperatura de molde: 50 - 75°C.

Injection molding - melt temperature: 210 - 260°C | mold temperature: 50 - 75°C.

LEGISLAÇÃO Se utilizado sob a forma natural e nas condições de processamento recomendadas, o produto cumpre com as exigências das resoluções 105/99 da ANVISA (Brasil) e GMC (Mercosul) e das regulamentações 21 CFR 177.1640 da FDA (EUA) e EU 10/2011 (União Europeia) para uso em contato com alimentos.

O produto 585 atende os requisitos da norma UL 94, sob o File Number E235814.

LEGISLATION If used in its natural form and under the recommended processing conditions, this product complies with the requirements of ANVISA 105/99 (Brazil) and GMC (Mercosur) and 21 CFR 177.1640 of the FDA (USA) and EU 10/2011 (European Union) regulations for use in contact with food. 585 fulfills the requirements of UL 94 under File Number E235814.

CERTIFICAÇÕES ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 por ABS Quality Evaluations.

CERTIFICATIONS ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certified by ABS Quality Evaluations.

SEGURANÇA Durante o processamento do 585, nas condições recomendadas, quantidades de vapor de estireno muito reduzidas podem ser liberadas. Em local com adequada ventilação e renovação de ar, a concentração de estireno permanecerá em um nível muito inferior ao limite de exposição apontado pela ACGIH, não representando riscos conhecidos à saúde. Recomenda-se ler a ficha de segurança do produto (FISPQ) antes de seu uso.

SAFETY This product does not pose a health hazard. When processing 585 under recommended conditions, a small amount of styrene vapors may be released. With appropriate ventilation and air renewal, the styrene concentration will stay at a level much lower than the exposure limit indicated by the ACGIH and will not pose a health hazard. Customers are requested to review the current MSDS before handling or using the product.

NOTA As informações aqui contidas estão de acordo com nosso melhor conhecimento, indicando valores típicos obtidos para as resinas. Estes dados visam permitir a seleção e a utilização adequadas dos produtos. No entanto, estes valores não devem ser considerados como garantia de desempenho ou como limites de especificação de material.

NOTE This information is presented according to our best knowledge, showing typical values obtained for the resins. These data enable the choice and appropriate use of the products. However, these values should not be treated as performance guarantees or interpreted as specifications.

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CONTADE NOSSA ÁREA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO.
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT DEPARTMENT.