

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

- Altíssimo brilho
Very high gloss
- Médio impacto
Medium impact

PROCESSOS
PROCESSES

- Injeção
Injection moulding
- Coextrusão (capa de brilho)
Coextrusion (gloss layer)

APLICAÇÕES
APPLICATIONS

- Eletroeletrônicos
Electronics
- Refrigeração
Refrigeration
- Eletrodomésticos
Home appliances
- Acessórios para móveis
Furniture components

PROPRIEDADES <i>PROPERTIES</i>	ISO			ASTM		
	Norma <i>Method</i>	Unidade <i>Unit</i>	Valor <i>Value</i>	Norma <i>Method</i>	Unidade <i>Unit</i>	Valor <i>Value</i>
REOLÓGICA RHEOLOGICAL						
Índice de fluidez (200°C, 5 kg) <i>Melt flow rate (200°C, 5 Kg)</i>	1133	g/10 min	6	D-1238	g/10 min	6
MECÂNICAS MECHANICAL						
Resistência à tração na ruptura <i>Tensile stress at break</i>	527	MPa	25	D-638	MPa	27
Alongamento na ruptura <i>Tensile strain at break</i>	527	%	40	D-638	%	40
Módulo elástico por tração <i>Tensile modulus</i>	527	MPa	1950	D-638	MPa	2000
Resistência à flexão <i>Flexural strength</i>	178	MPa	53	D-790	MPa	55
Resistência impacto Izod, entalhado (4 mm) <i>Izod impact strength, notched (4 mm)</i>	180/1A	kJ/m ²	6	-	-	-
Resistência impacto Izod, entalhado (3,2 mm) <i>Izod impact strength, notched (3.2 mm)</i>	-	-	-	D-256	J/m	70
TÉRMICAS THERMAL						
Temperatura de deflexão sob carga (1,8 MPa, 120°C/h) <i>Deflection temperature under load (1.8 MPa, 120°C/h)</i>	75	°C	81	D-648	°C	81
Temperatura de amolecimento Vicat (1 kg, 50°C/h) <i>Vicat softening point (10 N, 50°C/h)</i>	306	°C	96	D-1525	°C	96
FÍSICAS GENERAL						
Densidade <i>Density</i>	1183	g/cm ³	1.04	D-792	g/cm ³	1.04
Contração no molde <i>Molding shrinkage</i>	294	%	0.4 - 0.7	D-955	%	0.4 - 0.7
Resistência à chama - espessura 1,5 mm <i>Flame behavior - thickness 1.5 mm</i>	UL-94	Classe <i>Class</i>	HB	UL-94	Classe <i>Class</i>	HB

! Todos os ensaios mecânicos foram realizados a 23°C.

All indicated data were measured at 23°C.

PROCESSAMENTO Extrusão - temperatura de massa 210 - 240°C.
PROCESSING *Extrusion - melt temperature 210 - 240°C.*

Injeção - temperatura de massa: 210 - 260°C | temperatura de molde: 50 - 75°C.
Injection molding - melt temperature: 210 - 260°C | mold temperature: 50 - 75°C.

LEGISLAÇÃO Se utilizado sob a forma natural e nas condições de processamento recomendadas, o produto cumpre com as exigências das resoluções 105/99 da ANVISA (Brasil) e GMC (Mercosul) e das regulamentações 21 CFR 177.1640 da FDA (EUA) e EU 10/2011 (União Europeia) para uso em contato com alimentos. O produto RC 600 atende os requisitos da norma UL 94, sob o File Number E220962.

LEGISLATION *If used in its natural form and under the recommended processing conditions, this product complies with the requirements of ANVISA 105/99 (Brazil) and GMC (Mercosur) and 21 CFR 177.1640 of the FDA (USA) and EU 10/2011 (European Union) regulations for use in contact with food. RC 600 fulfills the requirements of UL 94 under File Number E220962.*

CERTIFICAÇÕES ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 por ABS Quality Evaluations.

CERTIFICATIONS *ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certified by ABS Quality Evaluations.*

SEGURANÇA Durante o processamento do RC 600, nas condições recomendadas, quantidades de vapor de estireno muito reduzidas podem ser liberadas. Em local com adequada ventilação e renovação de ar, a concentração de estireno permanecerá em um nível muito inferior ao limite de exposição apontado pela ACGIH, não representando riscos conhecidos à saúde. Recomenda-se ler a ficha de segurança do produto (FISPQ) antes de seu uso.

SAFETY *This product does not pose a health hazard. When processing RC 600 under recommended conditions, a small amount of styrene vapors may be released. With appropriate ventilation and air renewal, the styrene concentration will stay at a level much lower than the exposure limit indicated by the ACGIH and will not pose a health hazard. Customers are requested to review the current MSDS before handling or using the product.*

NOTA As informações aqui contidas estão de acordo com nosso melhor conhecimento, indicando valores típicos obtidos para as resinas. Estes dados visam permitir a seleção e a utilização adequadas dos produtos. No entanto, estes valores não devem ser considerados como garantia de desempenho ou como limites de especificação de material.

NOTE *This information is presented according to our best knowledge, showing typical values obtained for the resins. These data enable the choice and appropriate use of the products. However, these values should not be treated as performance guarantees or interpreted as specifications.*

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CONTATE NOSSA ÁREA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO.
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT DEPARTMENT.