

POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP)

Os filmes plásticos de polipropileno biorientado (BOPP), 100% recicláveis, são esticados nos dois sentidos, longitudinal e transversal, o que lhes atribui alta resistência e flexibilidade.

Seu uso é amplo, aplicado às embalagens flexíveis, principalmente para alimentos, além de invólucros para presentes, flores, rótulos das garrafas PET de águas minerais, sucos e refrigerantes, fitas adesivas, entre tantas outras aplicações.

O BOPP garante barreira eficaz ao contato dos alimentos com o oxigênio e umidade: mantém o frescor, integridade e qualidade dos produtos embalados. Pode ser brilhante, transparente, opaco, fosco ou metalizado e o aspecto visual amplia a presença no ponto de venda.



Linha de produto



Sigla



Principais aplicações



Espessura
 $\mu = \mu \text{ g/m}^2 =$
gramas/m²



Download

Transparente selável	CS	Uso geral em flexíveis, tal como <i>snacks</i> e biscoitos.	15 A 50 μ	Ficha técnica
Transparente selável, HS	CHS	Uso geral, com melhor deslizamento a quente.	17 A 30 μ	Ficha técnica
Transparente, range amplo de selagem	CLS	Embalagens para uso em máquinas de maior velocidade.	15 A 30 μ	Ficha técnica
Metalizado <i>cold seal</i>	MTCS	Embalagens com uso em adesivo <i>cold seal</i> .	12 A 50 μ	Ficha técnica
Metalizado, range amplo de selagem	MTLS	Embalagens para biscoitos, sorvetes, cafés, <i>snacks</i> e cereais, máquinas de maior velocidade.	17 A 30 μ	Ficha técnica



[Informações de segurança](#)



Linha de produto



Sigla



Principais aplicações



Espessura
 $\mu = \mu \text{ g/m}^2 = \text{gramas/m}^2$



Download

Linha de produto	Sigla	Principais aplicações	Espessura $\mu = \mu \text{ g/m}^2 = \text{gramas/m}^2$	Download
Metalizado barreira otimizada	MTMB	Embalagens para snacks, biscoitos, cereais, cafés, barreira otimizada.	17 A 25 μ	Ficha técnica
Metalizado selável, HS	MTHS	Embalagens para snacks, biscoitos e doces.	17 A 30 μ	Ficha técnica
Metalizado selável	MTS	Embalagens para doces, presentes e rótulos.	15 A 30 μ	Ficha técnica
Mate, selável	MTTS	Embalagens com efeito mate uso geral, tal como <i>snacks</i> , biscoitos, chocolates, sorvetes.	17 A 25 μ	Ficha técnica
Branco metalizado, cavitado, selável	MTWSG	Embalagens para rótulos, chocolates e doces, biscoitos, sorvetes em geral.	22 A 26 g/m^2	Ficha técnica
Transparente não selável	PC	Embalagens para cafés e massas secas.	17 A 40 μ	Ficha técnica
Transparente efeito release	PC CSR	Filme release para embalagens com cold seal.	15 A 19 μ	Ficha técnica
Transparente não selável, hs	PHS	Uso geral, alto brilho e deslizamento a quente.	20 A 25 μ	Ficha técnica
Transparente não selável, para fitas adesivas	PT_E	Fitas adesivas e usos decorativos.	20 A 40 μ	Ficha técnica
Branco, cavitado, selável	WSG	Uso geral, tal como rótulos, decorativo, sorvetes, chocolates.	17 A 40 g/m^2	Ficha técnica
Branco, cavitado, para etiquetas	WMTTG	Etiquetas e rótulos.	42 g/m^2	Ficha técnica



[Informações de segurança](#)